

15 CDV 6 (20 CDV 5-08)

C %	Mn %	Si %	S %	P %	Cr %	Mo %	V %
0,14	0,96	0,15	0,011	0,017	1,40	0,96	0,270

Austénitisé à 975 °C 30 mn

Grosseur du grain : 6-7

