

35 CD 4

C %	Mn %	Si %	S %	P %	Ni %	Cr %	Mo %
0,36	0,77	0,28	0,010	0,019	0,16	0,96	0,28

Austénitisé à 850 °C 30 mn

Grosseur du grain : 9

