

35 NCD 16

C %	Mn %	Si %	S %	P %	Ni %	Cr %	Mo %	N ₂ %
0,34	0,35	0,26	0,006	0,008	<u>3,55</u>	<u>1,54</u>	0,31	0,008

Austénitisé à 850 °C 30 mn

Grosueur du grain : 9-10

